

Premium TFL 42 lb

Tablero Melamínico

RANGOS DE ESPESOR

12mm. hasta 25mm.
1/2" hasta 1"

DESCRIPCIÓN

Tablero hecho con partículas de madera de pino Ponderosa 100% reciclado y pegado en su interior con resina y en las caras se recubre con un papel decorativo impregnado con resina de melamina que con la acción de temperatura y presión es termofundido al tablero*.

PAPEL DECORATIVO	PRUEBA NEMA	TFL
Resistencia a la Luz	3.3	Mínimamente afectado
Resistencia al manchado 1-10	3.4	No afectado
Resistencia al manchado 11-15	3.4	Ligera a moderadamente afectado
Resistencia al Rayado (N)	N/A	2.0 – 3.0
Resistencia al desgaste (ciclos)	3.13	min. 100 (diseños impresos) min. 400 (colores sólidos)

TABLERO AGLOMERADO (Promedio)	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS
Densidad	0.664 g/cm ³	42.0 lb/ft ³
Resistencia Interna	0.586 N/mm ²	85 psi
Resistencia al Tornillo - Cara	889.6 N	200 lbs
Resistencia al Tornillo - Canto	622.75 N	140 lbs
Tensión Superficial	1.827 N/mm ²	265 psi
Dureza	2,224 N	500 lbs
Emisión de Formaldehído (CARB Phase 2)	< 0.09 ppm	< 0.09 ppm
Máximo Hinchado - Espesor	0.9 mm	0.035 pulgada
Lijado		grano 100
TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN		
Variación del espesor*	±0.2 mm	±0.008 pulgadas
Largo y ancho (sin contar el tablero) del tamaño especificado	±1.5875 mm	±0.0625 pulgadas
Descuadre Máxima desviación entre diagonales	3.175 mm	0.125 pulgadas

· Proveedor de tablero aglomerado con *certificación EC-C y FSC*

* Los estándares de fabricación mostrados representan un promedio de todos nuestros productos